

## CONCERTO

<b>COMPOSITION II SKŁAD</b> .....	100% poliester
<b>WIDTH II SZEROKOŚĆ</b> .....	140 cm
<b>WEIGHT II GRAMATURA</b> .....	580 g/lm /mb
<b>THICKNESS II GRUBOŚĆ</b> .....	
<b>MARTINDALE RESISTANCE II TEST MARTINDALE</b> .....	> 100.000 cycles / cykli
EN ISO 12947-1:2000	
<b>PILLING RESISTANCE II SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU</b> .....	5
ISO 12945-2:2002	
<b>COLOR FASTNESS TO LIGHT II ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO</b> .....	5
ISO 105 B02:2014-11 method 2	
<b>COLOR FASTNESS TO RUBBING II ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE</b> .....	dry / suche 5
ISO 105 X12:2005	wet / mokre 5
<b>TENSILE STRENGTH II WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE</b> .....	1921 N warp / osnowa
ISO 13934-1	1439 N weft / wątek
<b>TEAR GROWTH RESISTANCE II WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDZIERANIE</b> .....	106,7 N warp / osnowa
ISO 13937-3	112,9 N weft / wątek
<b>RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE II PRZESUWALNOŚĆ NICI W SZWIE</b> .....	3,0 mm warp / osnowa
EN ISO13936-2 180 N LOAD	3,0 mm weft / wątek
<b>IGNITABILITY II ZAPALNOŚĆ</b> .....	passed / zdał
EN1021-1 (cigarette)	
<b>FIRE RESISTANCE II TRUDNOPALNOŚĆ</b> .....	on request / na zapytanie
BS 5852:Part 1:1979 ignition source 0 (cigarette) BS 5852:Part 1:1979, ignition source 1 (match) EN1021-2	
<b>SPECIAL TREATMENT II USZLACHETNIANIE</b> .....	NOT ABSORB LIQUIDS

1. The results of a test were collected by various samples and therefore presenting average indicative values
2. Colors of fabric may vary slightly away from samples places in printed and digital catalogs or placed in other media
3. Color shade may slightly vary from dye-lot to dye-lot
4. Penetration of dyes from fabrics of dark and a deeply saturated colors to a various bright surfaces is possible
5. Pilling effect is a natural feature of fabrics, completely avoided is not possible
6. OCTO company don't take any responsibility any damages resulting from improper use and cleaning
7. Mechanical damage is not subject to complaint

1. Wyniki testów zostały zgromadzone z różnego rodzaju próbek i stanowią średnią rezultatów
2. Kolorystyka materiałów może nieznacznie odbiegać od próbek przedstawianych w katalogach oraz materiałach informacyjnych
3. Różnice w odcieniach kolorów pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi są dopuszczalne i naturalne
4. Przenikanie barwników z materiałów o kolorach ciemnych i mocno nasyconych na inne powierzchnie jest możliwe.
5. Pilling jest cechą naturalną materiałów i nie jest możliwa jego całkowita eliminacja
6. Firma OCTO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego użytkowania i czyszczenia materiału
7. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji

## CARE INSTRUCTIONS II SPOSÓB UŻYTKOWANIA

