

**TECHNICAL DATA SHEET**  
**KARTA TECHNICZNA MATERIAŁU**

# LAUD

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>COMPOSITION II SKŁAD</b> .....   | 100% recycled poliester   |
| <b>WIDTH II SZEROKOŚĆ</b> .....   | 145 cm                    |
| <b>WEIGHT II GRAMATURA</b> .....  | 530 g/lm /mb              |
| <b>THICKNESS II GRUBOŚĆ</b> .....   |                           |
| <b>MARTINDALE RESISTANCE II TEST MARTINDALE</b> .....   | > 67.000 cycles / cykli   |
| EN ISO 12947-1:2000   |                           |
| <b>PILLING RESISTANCE II SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU</b> .....  | 5                         |
| ISO 12945-2:2002  |                           |
| <b>COLOR FASTNESS TO LIGHT II ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO</b> .....                                    | 5 - 6                     |
| ISO 105 B02:2014-11 method 2  |                           |
| <b>COLOR FASTNESS TO RUBBING II ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE</b> .....                                   | dry / suche 4 - 5         |
| ISO 105 X12:2005  | wet / mokre 4 - 5         |
| <b>TENSILE STRENGTH II WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE</b> .....  |                           |
| ISO 13934-1   |                           |
| <b>TEAR GROWTH RESISTANCE II WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDZIERANIE</b> .....                                       |                           |
| ISO 13937-3   |                           |
| <b>RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE II PRZESUWALNOŚĆ NICI W SZWIE</b> .....                                    |                           |
| EN ISO13936-2 180 N LOAD  |                           |
| <b>IGNITABILITY II ZAPALNOŚĆ</b> .....  | passed / zdał             |
| EN1021-1 (cigarette)  |                           |
| <b>FIRE RESISTANCE II TRUDNOPALNOŚĆ</b> .....   | on request / na zapytanie |
| BS 5852:Part 1:1979 ignition source 0 (cigarette) BS 5852:Part 1:1979, ignition source 1 (match) EN1021-2 |                           |
| <b>SPECIAL TREATMENT II USZLACHETNIANIE</b> .....   |                           |

1. The results of a test were collected by various samples and therefore presenting average indicative values
2. Colors of fabric may very slightly away from samples places in printed and digital catalogs or placed in other media
3. Color shade may slightly vary from dye-lot to dye-lot
4. Penetration of dyes from fabrics of dark and a deeply saturated colors to a various bright surfaces is possible
5. Pilling effect is a natural feature of fabrics, completely avoided is not possible
6. OCTO company don't take any responsibility any damages resulting from improper use and cleaning
7. Mechanical damage is not subject to complaint

1. Wyniki testów zostały zgromadzone z różnego rodzaju próbek i stanowią średnią rezultatów
2. Kolorystyka materiałów może nieznacznie odbiegać od próbek przedstawianych w katalogach oraz materiałach informacyjnych
3. Różnice w odcieniach kolorów pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi są dopuszczalne i naturalne
4. Przenikanie barwników z materiałów o kolorach ciemnych i mocno nasyconych na inne powierzchnie jest możliwe.
5. Pilling jest cechą naturalną materiałów i nie jest możliwa jego całkowita eliminacja
6. Firma OCTO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego użytkowania i czyszczenia materiału
7. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji

**CARE INSTRUCTIONS II SPOSÓB UŻYTKOWANIA**
